

Date: 27 January 2016

Colorcoat pinnoitteen huoltomaalausohje

Mikäli maalipinta on vaurioitunut, pinnoite ei enää suojaa sinkkikerrosta. Paljastunut sinkkikerros saattaa jonkin ajan kuluttua altistua korroosiolle. Valkoruostetta esiintyy ensin ja myöhemmin mahdollisesti punaista ruostetta. Tässä huolto-ohjeessa esitetään, kuinka vaurioituneen pinnoitteen voi korjata helposti.

1. Poista ensin kaikki irronnut ja kuoriutuva pinnoite terävällä veitsellä vauriokohdasta pois päin kunnes kunnollinen tartuntapinta saavutetaan.
2. Hio kevyesti hienolla hiekkapaperilla. Älä hio pois sinkkipinnoitusta! Puhdista pinta pehmeällä harjalla.
3. Seuraavaksi, pese korjattava alue veteen ohennetulla emäksisellä pesuaineella, huuhtelee huolellisesti puhtaalla vedellä ja anna kuivua.
4. Mikäli vettä pääsee limityssaumoihin tai liitoksiin, on nämä kuivattava lämminilmapuhaltimella (max. 60°C).
5. Sivele huoltomaali (metallipinnoille soveltuva) sinkkipinnoitteen päälle siten, että vähintään 20 mm maalia ulottuu ehjän maalipinnoitteen päälle. Ota huomioon, että leikattujen reunojen ollessa lähellä vaurio kohtaa, huoltomaali menee reunan yli.
6. Tarvittaessa voidaan lisätä toinen kerros huoltomaalia. Ota huomioon kuivumisaika ennen seuraavan kerroksen lisäämistä (seuraa huoltomaalin käyttöohjetta). Hio maalattu pinta kevyesti hienolla hiomapaperilla ennen toisen kerroksen lisäämistä, jotta riittävä tartuntapinta saavutetaan.

Huomioitavaa:

Kokemuksemme mukaan seuraavien maalinvalmistajien ohjelmasta löytyy polyuretaanisidoksisten Colorcoat tuotteiden huoltomaaleja:

- Tikkurila
- Akzo Nobel
- Sigma
- Penanox of Rust-o-leum-Matthijs (www.ro-m.com)

Seuraa aina huolellisesti maalinvalmistajien käyttöohjeita sopivan sekoitussuhteen ja maalausolosuhteiden osalta.

Business Unit Function / Sector

Building • Street • Town • County • Postcode • Country

T: +31 (0) 00 0000 0000 • T: +31 (0) 00 0000 0000 (direct) • F: +31 (0) 00 0000 0000 • firstname.surname@tatasteel.com
Tata Steel Nederland Services B.V. • Postbus 10.000 • 1970 CA IJmuiden • K.v.K. nummer 34.094.299